

## TYTAN Professional Piana montażowa LEXY wielosezonowa

Jednokomponentowy produkt nowej generacji, opracowany według nowoczesnej technologii, dzięki której udało się zablokować emisję szkodliwej substancji MDI podczas aplikacji piany.

Piana Tytan Professional LEXY utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana jest do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Niskorozprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacją, a niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową. Dzięki nowoczesnej recepturze piana nie spływa z powierzchni pionowych i może być aplikowana pod różnymi kątami (temp. puszek > +15°C). Dzięki zwiększonej ekspansji początkowej można osiągnąć nawet do 135% ilości standardowej piany wężykowej z jednej puski. Innowacyjna technologia zapewnia krótszy czas obróbki wstępnej i precyzyjniejszą aplikację niż w przypadku standardowych pian wężykowych. Piana jest odporna na pleśń i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Po utwardzeniu pianę można ciąć, piaskować, gipsować lub malować. Wysokiej jakości piana montażowa Tytan Professional Lexy jest produkowana zgodnie z normą ISO 9001:2000.



Piany Tytan nie emitują szkodliwych oparów MDI podczas aplikacji (potwierdzone przez SP Proving Forskning Swedish Institute). Produkty sklasyfikowane przez The Building Information Foundation RTS z Finlandii jako materiał budowlany klasy M1 - po utwardzeniu są bezzapachowe oraz nie emitują TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI.



### Zalety

- brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- niska rozprężność – zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami
- precyzyjna aplikacja
- szybki czas utwardzania
- “Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

### Zastosowanie

- montaż okien i drzwi, w szczególności w szerokim zakresie wymiarów szczelin

- możliwość pracy we wszystkich pozycjach roboczych (przy temperaturze puszek > +15°C)
- możliwość pracy przez cały rok – temperatury aplikacji od 0°C do +30°C
- oszczędność czasu montażystów – obróbka piany może zacząć się już po 40 minutach
- odporność na pleśń i grzyby
- wydłużony termin gwarancji - 18 miesięcy
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
- wypełnianie elementów w konstrukcjach szkieletowych

### DANE TECHNICZNE

	PARAMETR	STANDARDY/WARUNKI
Kolor	jasnożółty	
Temperatura aplikacji	od 0°C do +30°C	
Temperatura puski	od 0°C do +30°C	
Post ekspansja	130 - 180%	Wewnętrzne standardy
Czas kożuszenia	≤10min	+23°C, 50% RH
Czas wstępnej obróbki	≤40min	+23°C, 50% RH

Czas pełnego utwardzenia	24 h	+23°C, 50% RH
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	-60°C do +100°C	-
Stabilność wymiarów (kurczliwość)	≤5%	standardy wewnętrzne
Nasiąkliwość wodą po 24 h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka	≤1 (kg/m <sup>2</sup> )	PN-EN ISO 1609:1999
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤0,036 W/mK	PN-EN 12667:2002
Klasa palności	F/B3	EN 13 501 / DIN 4102-1
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem)	Czyścik Tytan Professional	-
Wydajność *	LEXY 60	58-60 l
	LEXY 40	38-40 l
	LEXY 20	18-20 l
		Wewnętrzne standardy; 750 ml
		Wewnętrzne standardy; 500 ml
		Wewnętrzne standardy; 300 ml

\* maksymalna wydajność metodą wolnego spieniania mierzona w optymalnych warunkach (EN 291). Rezultat końcowy w dużej mierze zależy od ilości straconej piany (nadmierna aplikacja), temperatury puszki, aplikacji, powierzchni, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby, która wypuszcza pianę.

## SPOSÓB UŻYCIA

### Przygotowanie

powierzchnia musi być oczyszczona i odtłuszczona. Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą. Puszka powinna być doprowadzona do temperatury pokojowej (np. poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie)  
Uwaga! Nie używać gorącej lub gotującej się wody. Założyć rękawiczki ochronne. Energicznie wstrząsać puszką (10-20 sek. zaworem w dół) w celu dokładnego wymieszania składników. Usunąć nasadkę ochronną i przykręcić aplikator do puszki z pianą.

### Aplikacja

- Energicznie wstrząsać puszką (10-20 sek. zaworem w dół) w celu dokładnego wymieszania składników.
- Przykręcić aplikator do puszki.
- Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół” jednakże w przypadku puszki o temp. > 15°C można pracować pianą we wszystkich pozycjach.
- Jeżeli z puszki zacznie wydobywać się sam gaz należy przerwać aplikację, wstrząsnąć puszką ponownie i powrócić do pracy.
- Pionowe szczeliny wypełniać pianą od dołu do góry.
- Nie wypełniać całej głębokości szczeliny – piana zwiększa swoją objętość.
- W przypadku uszczelniania stolarki otworowej szczeliny >3cm są niezalecane. Szczeliny >5cm są niedopuszczalne. Szczeliny szersze niż 3 cm wypełniać od dołu do góry od jednej ścianki do drugiej naprzemiennie tworząc wzór zygzak .
- jeżeli pracę przerywa się na dłużej niż 5 min należy oczyścić czyścikiem wężyk wraz z sitkiem i zawór piany.
- W przypadku zaschnięcia piany w aplikatorze, należy odciąć końcówkę aplikatora co może umożliwić ponowną pracę pianą, jednak będzie miało to negatywny wpływ na jej wydajność.
- Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np.: tynku, farb.

### Czyszczenie

- świeżą pianę można usunąć czyścikiem Tytan Professional.
- Po utwardzeniu piany może być usunięta mechanicznie lub można ją usunąć czyścikiem do pian utwardzonych TYTAN Professional. **Przed czyszczeniem należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.**

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produkt nie przylega do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu.
- Podczas montażu drzwi i ościeży okiennych zawsze używać mechanicznych łączników i rozpórek.
- Nie stosować pianki w pomieszczeniach bez dostępu świeżego powietrza i słabo wentylowanych a także w miejscach narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych.
- Proces utwardzania zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Spadek temperatury otoczenia w ciągu 24 h po zastosowaniu poniżej minimalnej temperatury aplikacji może wpływać na obniżenie jakości i/lub prawidłowość uszczelnienia.
- Zbyt wczesne próby wstępnej obróbki mogą powodować nieodwracalne zmiany w strukturze piany i jej stabilności a także mają wpływ na pogorszenie się parametrów użytkowych piany.
- Wraz ze spadkiem temperatury spada wydajność oraz wydłuża się czas utwardzania piany.

## PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Piana zachowuje swoją przydatność do użycia w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że jest przechowywana w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do góry) w suchym miejscu o temperaturze +5°C do +30°C . Przechowywanie w temperaturze większej niż +30°C skraca okres przydatności produktu do użycia, wpływając negatywnie na jego parametry. Istnieje możliwość przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dłużej jednak niż 7 dni (z wyłączeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z pianą w temp. powyżej + 50°C ani w pobliżu otwartego ognia. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zginać ani przebić nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać piany w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku. Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu (MSDS).

temperatura	czas transportu piany
<-20 <sup>o</sup> C	4 dni
od -20 <sup>o</sup> C do -10 <sup>o</sup> C	7 dni
od -9 <sup>o</sup> C do 0 <sup>o</sup> C	10 dni



Klasa palności	Zawartość netto	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Ilość sztuk na palecie
F	750 ml	Puszka	12	720
F	500 ml	Puszka	12	900
F	300 ml	Puszka	12	1080

## Dokumenty Oceny Technicznej

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr: AT-15-6749/2016, KDWU nr 23.2017

## Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 20.07.2017

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

